


## Stoffausführungen

100 % Polypropylen (PP)

- Scheuerfestigkeit: 50.000 Scheuertouren
- Gewicht: 370 g / lfdm.
- Lichtechtheit: 6+ nach ISO 105 - B02:1996
- Reibechtheit trocken: 4+ nach 105 - X12:1996
- Reibechtheit nass: 4+ nach 105 - X12:1996
- Feuersicherung nach EN 1021 - 1:1994 (Zigarettentest)




Stoff 104  
rubinrot




Stoff 109  
schwarz




Stoff 110  
rot



Stoff 106  
royalblau



Stoff 101  
orange




Stoff 107  
dunkelblau




Stoff 115  
gelb

## Lederausführungen


- Deutsches Marken-Rindsleder
- Stärke: 1,0 – 1,2 mm
- Lichtechtheit: DIN EN ISO 105–B02 Min.3
- Reibechtheit: DIN EN ISO 11640 Min.4
- Trocken: 500 Reibungen
- Nass: 80 Reibungen



Leder 505  
schwarz



Leder 512  
creme



Leder 507  
rot



Leder 506  
gelb